

Deck.Oil	Arkusz danych technicznych kod produktu 507102
Zewnętrzny olej impregnujący	6.12.2007

Opis:

Produkt do impregnacji drewna oparty na starannie dobranej, zbalansowanej mieszance olei roślinnych. Sformułowany specjalnie do użytku zewnętrznego. Głównymi cechami produktu są:

- głęboka penetracja drewna
- prostota eksploatacji, ponowne olejowanie nie wymaga szlifowania
- zabezpiecza przed próchnicą
- zabezpiecza przed promieniami UV
- zabezpiecza przed „szarzeniem”, utrzymuje naturalną barwę drewna
- zabezpiecza przed działaniem wody

Właściwości fizyko- chemiczne przy 20°C:

Wygląd	Pól- przezroczysta brązowa ciecz
Lepkość (Ford cup $\phi=3$)	11s
Ciężar właściwy	0,820 kg/dm ³
Metoda nanoszenia	Wałek, pędzel, aplikator
Średnie naniesienie na warstwę (g/m ²)	50-80
Przydatność do użycia i przechowywanie(w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu)	12 miesięcy
Standardowe opakowanie	3l

Aplikacja:

Przygotować powierzchnię poprzez szlifowanie papierem o granulacji 120. Nanieść ok. 70g/m² produktu z użyciem wałka, pędzla lub bawełnianego aplikatora. 15-30min później spolerować powierzchnię przy pomocy pędzla w kolorze białym lub beżowym w celu usunięcia nadmiaru produktu. Jeżeli wymagane jest uzyskanie wyższej wytrzymałości drewna należy nanieść drugą warstwę Deck.Oil w ten sam sposób po 2-4 godz.

Trwałość impregnacji zależy w dużej mierze od warunków klimatycznych oraz intensywności eksploatacji. Warstwa ochronna będzie musiała być regenerowana częściej np. w warunkach oddziaływania powietrza morskiego lub wysokiego nasłonecznienia.

Uwaga!

Jeżeli produkt zostanie naniesiony w nadmiarze może to prowadzić do powstania lepkości powierzchni oraz skrócenia rezultatu zabiegu impregnacji.

Konserwacja:

- odkurzanie przy użyciu soft.broom lub odkurzacza
- mycie przy użyciu soap.oil

W zależności od eksploatacji podłogę (w przybliżeniu 4-12 miesięcy) należy odświeżać jedną lub dwiema warstwami produktu Deck.Oil w taki sam sposób jak opisano powyżej. Szlifowanie nie jest wymagane. Podłoga gotowa będzie do ponownego użytku po 16h.

Wstrząsnąć przed użyciem!